



BYGGSPARKEL

HURTIGHÆRDEDE OG
SPÆNDINGSFRI CEMENT-
SPARTEL TIL INDENDØRS
BRUG

Hey'di Byggsparkel er en cementbaseret spændingsfri hurtighærdende spartel som anvendes til bygning af fald, sår reparation og generelt finspartling af vægge, gulve og tag. Udlægges i lagtykkelser 0-50 mm.

Anvendelsesområder

Hey'di Byggsparkel anvendes på underlag af beton, puds, fliser, spånplader m.m. før overdækning med gulvbelægning, fliser m.m. Ved anvendelse på fugtudsatte steder skal spartelen beskyttes med smøremembran og fliser eller gulvbelægning.

Arbejdshygiejniske forhold/Beskyttelse

Produktet indeholder cement som blandet med vand virker aggressivt på hud og på slimhinder i øjne, næse og mund. Læs altid advarselstekst på pakningen før arbejdet igangsættes.

Brugsanvisning

Forarbejde Underlag

Overfladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementhud på overfladen bør fjernes, enten ved slibning eller syrevask. Sugende underlag som beton og puds bør primes med Hey'di Spezialprimer i forholdet 1 del Spezialprimer til 3 dele vand, eller Hey'di KZ Primer i samme forhold. Spånplader og glatte, sugende underlag primes med ufortyndet Hey'di Spezialprimer. Forbrug primer: 1 kilo dækker 8-12 m².

Udblanding

Hæld først rent vand i blandekaret, ca. 1 liter vand til 5 kilo Hey'di Byggsparkel. Udblanding foretages med boremaskine med piskeris. Blandingstid ca. 2 min. til en homogen masse uden klumper. Massen kan justeres med noget mere vand til ønsket konsistens. Max. vandtilsætning er 1,1 liter til 5 kilo pulver, eller 3,3 liter til sækkens indhold. Anvendelses tid for blandet masse er 10-15 min., der må ikke tilsættes mere vand når massen er begyndt at stivne. I den kolde årstid bør sækkene have tilnærmet rumtemperatur før anvendelse.

Anvendelses måde

Hey'di Byggsparkel påføres med spartel eller bræt. Kan påføres i tykke lag uden at massen løber eller revner. For at reducere forbruget kan man iblande indtil 25 % tørret sand, kornstørrelse 0-4 mm, ved tykkelser over 20 mm. Redskaberne rengøres med vand.

Forbrug

1,5 kilo Hey'di Byggsparkel pr. mm belægningstykkelse pr. m².

Tørretid (ved 18° C) Overdækket Hey'di Byggsparkel kan belastes med let gangtrafik efter 45-60 min. og belægges efter ca. 2 timer. NB! Vær opmærksom på at det er fugtighedsindholdet i undergulvet der afgør når belægningen kan limes til Hey'di Byggsparkel. På gulve med lidt belastning kan Hey'di Byggsparkel overmales med gulvmaling som færdig overflade.

TEKNISKE DATA:

Udseende gråt pulver.

Materialeforbrug 1,5 kg/dm³.

Største kornstørrelse 0,5 mm.

Anvendelsestid 10-20 min.

Afbindingstid 45-60 min.

Gangbar 60-90 min.

Belægning med tæt belægning 2-3 timer.

Vedhæftning til primet beton > 1,5 Mpa.

Trykfasthed 28 dogn > 25 Mpa.

Bøjestrækfasthed 28 dogn > 8 Mpa.

Frit svind 28 dogn 0,05 %.

Vandtilsætning 2,7-3,2 liter/15 kilo.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket