



EXPRESS

Hurtighærdende gulvpartel
Tør på 2 timer
Ubegrænset lagtykkelse.

Beskrivelse

Hey'di Express er en cementbaseret, spændingsfri, hurtigbindende gulvpartel som anvendes både inde og ude. Hey'di Express kan udlægges i tykkeler fra 1 til 50 mm, kan gås på efter ca 45 minutter og er belægningsklar efter ca. 2 timer.

Anwendungsområder

Hey'di Express anvendes på underlag af beton, puds, keramiske fliser, støbeafslægt, spånplader m.m. før overdækning med gulvbelægning, fliser m.m.

Almindelige anwendungsområder er opbygning af fald, helspartling af gulv som umiddelbart efter skal belægges, reparation af sår og skader i beton og puds, opretning af slid, trappetrin m.m.

Anwendungstemperatur bør ligge mellem +10°C og +18°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gælder også for underlaget.

Forarbejde - Underlag

Overflade skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementhud på overfladen skal fjernes, enten ved slibning eller syrevask. Sugende underlag som beton og puds primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 2 - 3 dele vand, ufortyndet på spånplader. Normalt udføres priming dagen i forvejen.

Når det primes samme dag som afretning finder sted, er det vigtig at påse at primeren er trukket ned i underlaget før Hey'di Express udlægges.

Hey'di KZ/Spesialprimer: 1 kilo dækker 8 - 12 m².

Ved spartling på glatte, ikke sugende underlag og udvendige flader skal priming udføres som gysing, dvs. Hey'di Express blandes med en væskeblanding af 1 : 1 Hey'di KZ : vand og kostes på underlaget nogle timer før afretning finder sted.

Udblanding

Hæld først rent vand i blandekaret, ca. 1 liter vand til 5 kilo eller 3 - 3,5 liter til 15 kilo Hey'di Express.

Udblanding foretages med boremaskine med piskeris. Blandingstid 2 - 4 minutter til klumpfri masse.

Brugstid udblandet masse er ca. 20 minutter, tilsæt ikke mere vand når massen er begyndt at stivne.

Brugsanvisning

Hey'di Express påføres med spartel eller bræt. Kan påføres i tykke lag uden at massen løber.

Minimum lagtykkelse er 1 mm, hvor man ønsker at spartle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblænde op til 25% tørret sand, kornstørrelse 0 - 4 mm. Redskabene rengøres med vand.

Tørretid (ved 18°C) - Overdækning

Beskyt udlagt masse mod udtørring i ca. et døgn ved at døre og vinduer holdes lukket, og undgå gennemtræk.

Varmekabler skal være slukket, der skal ikke tilføres ekstra varme, og der skal ikke eftervandes.

Hey'di Express kan belastes med almindelig gangtrafik efter ca. 45 minutter og belægges efter 1,5 - 2 timer.

NB! Vær opmærksom på at det er fugtighedsindholdet i undergulvet som afgør når belægningen kan limes til Hey'di Express. På gulv med lidt belastning kan Hey'di Express overmales med gulvmaling som færdig overflade.

TEKNISKE DATA:

Trykfasthed 26 N/mm²

Bøjestrækfasthed 5,8 N/mm²

Forbrug: 1,5 kilo Hey'di Express pr. mm belægningstykke pr. m².

Lagring: Lagres tørt. Bedste brugsegenskaber inden 1 år.

Pakning: 5 kg pose, 15 kg og 25 kg sekke.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket

Hørskætten 10-12
DK-2630 Taastrup
DANMARK
TELEFON (+45) 36 34 19 00
TELEFAX (+45) 36 34 19 02
www.beton-apoteket.dk