



FIBERPUSS

Puds og rep-mørtel til
letklinker og cement-
baseret underlag

Beskrivelse/anvendelsesområder

Hey'di Fiberpuss er fremstillet af specialcement, graderet sand og tilsætningsstoffer og benyttes til puds inde og ude, på vægge af letklinker, betonblokke, tegl, puds og beton, og til reparationsarbejde.

Forarbejde

Overfladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m.

Sår og skader repareres først med Hey'di Fiberpuds med laveste vandmængde.

Tørre og sugende underlag skal forvandes, men undgå vandfilm

Ved reparationsarbejder på beton med blotlagt armeringsjern, bør Hey'di Rett på Jernet påføres som rustbeskyttelse. Og hæftebro derefter påføres Hey'di Fiberpuss vådt i vådt.

Blanding

Blanding udføres med blandemaskine eller kraftig elektrisk boremaskine og piskeris.

Mindre mængder kan blandes for hånd.

Hey'di Fiberpuss blandes med vand til en smidig mørtel, mellem 4,8 og 5,8 liter pr. 25 kilo sæk,

afhængig af ønsket konsistens. Tilsæt først ca. 4,5 liter, bland i 2-3 minutter til jævn klumpfri masse.

Lad massen stå i ca. 5 minutter og juster konsistensen med resten af vandet

Ved lave temperaturer anbefales det at benytte tempereret vand (max. temperatur 30°C).

Anvendelse

Mørtelen trækkes på med stålbræt eller kastes på med murske i tykkelser indtil 15 mm.

Tykkere lag påføres ad flere gange og der skal forvandes mellem hvert lag.

Ved reparationer kan Hey'di Fiberpuss udlægges/påføres i 4-5 cm tykkelse.

Slutbehandling udføres med bræt eller kost, når pudsen er afbundet.

Brugstid på blandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsæt mere vand når massen har begyndt at stivne.

Undgå at påføre pudsen på varm mur eller i stærkt solskin. Det anbefales at eftervande i 1-2

døgn efter at pudsen er størknet.

Værktøj rengøres med vand.

Arbejder på letbeton/porebeton.

Sørg for støvfri og ren overflade. Porebeton primes med Hey'di KZ fortyndet 1:3 med vand.

Træk Hey'di Fiberpuss på med stålbræt i ca. 5-8 mm tykkelse.

Læg på Hey'di Armeringsnett, -pres det ind med et stålbræt og glit over.

Næste dag kan man påføre et tyndt toplag med Hey'di Fiberpuss med slemmekost eller bræt.

Tørretid

Hey'di's dekorpudser kan påføres efter 1 døgn.

Ved anden overfladebehandling følges producentens anvisninger.

Tekniske data:

Hæftestyrke	> 1,5 N/mm ² (MpA)
Vandtilsætning	4,8- 5,8 l til 25 kg
Bindemiddel	Cement/hydratkalk
Specifik vægt	Ca. 1,8 kg
Forbrug	5 mm: ca.8 - 9 kg/m ² 8 mm: ca. 14 kg/m ²
Lagring	Lagres tørt i indtil 1 år.
Pakning	25 kilo sæk.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket