



HVIT

Cementbaseret, vandtæt og diffusionsåben svummehmasse til overfladebehandling af murværk og beton.

Beskrivelse

HEY'DI HVIT er en cementbaseret, vandtæt og diffusionsåben svummehmasse til overfladebehandling af murværk og beton.

HEY'DI HVIT blandes med vand og giver en dekorativ, hvid overflade.

Anvendelsesområder

Inden- og udendørs på beton, puds, letklinker, tegl og andet murværk. Laveste anvendelsestemperatur +5°C.

Forbehandling af underlaget

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Sugende underlag skal forvandes, men undgå vandfilm. Glatte puds- og betonflader bør først grundes med Hey'di KZ Primer - se blandingstabellen på Hey'di KZ Primer dunken - "Grunder". Alternativt kan Hey'di KZ Primer tilsættes blandevandet til HEY'DI HVIT i forholdet 1 del KZ til 4 - 5 dele vand.

Svage, sugende flader skal grundes med Hey'di KZ Primer blandet med vand i forholdet 1:1.

Opblanding / Anvendelse

HEY'DI HVIT blandes til en vælling, 2,5 - 3 liter rent vand til 10 kg HEY'DI HVIT. Mindre mængder kan røres op i hånden, til større mængder bør der benyttes et piskeris monteret på en boremaskine eller en universalmixer.

Massen påføres med kost, bræt, rulle eller pudssprøjte.

Ved at tilpasse vandmængden kan HEY'DI HVIT benyttes både til svumning, dupning, strukturpuds og tyndere pudslag.

Efter opblanding bør massen hvile i nogle minutter, før den røres op på ny og eventuelt justeres med mere vand. HEY'DI HVIT hærdner som andre cementprodukter, og derfor skal opblandet masse bruges fortløbende.

Hey'di svummehmasse fås også i farverne gul, lysegrå og murgrå.

Forbrug

Svumning: Ca. 1 kg pr. m² pr. påføring.

Puds: Ca. 3 - 5 kg pr. m².

Tørretid

1 -5 timer afhængig af temperatur og underlag.

Lagring

Opbevares tørt i op til 2 år.

TEKNISKE DATA:

Hæftefasthed: 1,4 N/mm²

Vandtæthed: Vandtæt mod slagregn

Vanddampdiffusion (2 lag): 0,9 g/m²hmmHg

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket