



MICOPOX C-C

- PRODUKTBEKRIVELSE:** Micopox C-C er en to-komponent pigmenteret løsemiddelfri epoxy med meget god kemikaliebestandighed.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micopox C-C er en maling med meget høj kemikaliebestandighed og slitagestyrke og bruges til overfladebehandling af beton i næringsmiddelindustri, kemisk industri, produktion, udstillingslokaler, lager eller andre miljøer hvor der er strenge krav.
- EGENSKABER:** Micopox C-C giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig overflade. Overfladen kan afstrøes med kvartssand, Dynagrip eller andet egnet materiale, hvis der ønskes skridsikring
- FORBEHANDLING:** Affedtning, slipning eller slyngrensning og omhyggelig støvsugning. Tidligere behandlede overflader skal matslibes og støvsuges godt før påføring af Micopox C-C.
- BLANDING:** Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 min. - til homogen masse.
- PRIMNING:** Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. (Se eget datablad for Micopox WP.) Micopox CC skal påføres indenfor 24 timer efter primning. Dersom overfladen skal udføres med skridesikring skal Micopox P benyttes som primer.
- PÅFØRING:** Påføres med kost eller malarulle
- RENGØRING:** Værktøj rengøres med Micorens.
- MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning
- DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	8 Kg	Egenvægt	1,37 Kg/m ³	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	4 : 1
Komponent B	2 Kg	Tørstofindhold	100 %	Førbrug.ca.	0,2 - 0,4 kg pr. m ²	Lagring:	Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
Sæt A+B	10 Kg	Shore D ca.	84	Laveste påføringstemp.	10 C°	Holdbar-	Minimum 12 mdr.
				Laveste hærdetemperatur	5 C°		

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-6 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf. : 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.:+47 6296 4646 Fax.:+47 6296 4647