



## MICOCRYL B

- PRODUKT BESKRIVELSE:** Micocryl B er en metylmetakrylmonomer (MMA) som hælder vha. et peroxidpulver; Rescyl H
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micocryl B benyttes som binder for opbygning af acryl dekorbelægninger og acryl selvudjævnende belægninger.
- EGENSKABER:** Micocryl B er en standard acryl som er giver belægninger med god slidstyrke og bestandighed.
- FORBEHANDLING:** Betonoverfladen skal være fri for fedt og andre forureninger. Derefter slibes eller slyngrenses og støvsuges der omhyggelig.
- BLANDING:** Micocryl P tilsættes ca. 2-5% Micocryl H. (Temperaturafhængig)  
Blandes med elektrisk boremaskine og piskeris  
Bland aldrig mere end hvad der forbruges indenfor 15 minutter.
- PRIMNING:** Arealet som skal belægges skal være primet med Micocryl P, afstrøet med kvartssand.
- PÅFØRING:** Dekorbelæg: Tilsæt dekorsand eller Micocryl SL fyldstof, udlægges med niveaurage og glittes med stålbørst.
- RENGØRING:** Thinner eller acetone, hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
- MILJØ OG SIKKERHED:** Se eget datablad.
- DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget datablad.

### TEKNISKE DATA:

Micocryl B	180 Kg	Egenvægt	1,0 Kg/m <sup>3</sup>	E-moul	38 N/mm <sup>2</sup>	Viscositet : 23°C :	90-140 mPa.s
Micocryl H	10 Kg	Trykstyrke	6,8 N/mm <sup>2</sup>	Forbrug	0,2-0,4 Kg/m <sup>2</sup>	Holdbarhet:	Min 6 mdr. i uåbnet emballage
		Tørstofindhold	100 %	Pot life+23°C	Ca. 13-19 min.	Produktet er anmeldt.	

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores værdier og er tålbare og må betragtes som retningsskildende og garanteret for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

#### IMPORTØR:

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS  
Naverland 2  
DK-2600 Glostrup  
Tlf.: 3634 1900  
www.beton-apoteket.dk

#### PRODUCENT:

elmico



Dyrlørd Gaard N-2 100 Skjerve Norge  
Tlf.: +47 6296 3385 Fax: +47 6296 4647