



MICOCRYL P

- PRODUKTBESKRIVELSE:** Micocryl P er en metylmetakrylmonomer (MMA) som hærdes vha. et peroxidpulver; Mycocryl H.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micocryl P kan bruges som primer for Micocryl B, MicocrylBDM og som støvbinder / forsegling af betongulve.
- EGENSKABER:** Micocryl P har en god indtrængning og hæft til beton.
- FORBEHANDLING:** Betonoverfladen skal være fri for fedt og andre forureninger. Derefter slibes eller slyngrenses og støvsuges der omhyggelig.
- BLANDING:** Micocryl Comp A tilsættes ca. 5% Micocryl H. Blandes med elektrisk boremaskine og piskeris. Bland aldrig mere end hvad der forbruges indenfor 15 minutter.
- PRIMNING:**
- PÅFØRING:** Den færdige blandingen påføres med en malarulle af god kvalitet, ved primning for dekorbelæg; afstrøes primeren umiddelbart med kvartssand.
- RENGØRING:**
- MILJØ OG SIKKERHED:** Se eget datablad.
- DRIFT OG VEDLIGEHOLD:**

TEKNISKE DATA:

Micocryl P	180 Kg	Egenvægt	1,0 Kg/m ³	E-modul	1900 GPa	Viscositet : 23°C :	140—190 mPa.s
Micocryl H	10 Kg	Trykstyrke	9,5 MPa	Forbrug	0,2-0,4 Kg/m ²	Holdbarhet:	Min 6 mdr. i uåbnet emballage
		Tørstofindhold	100 %	Pot life+23°C	Ca.8-13 min.	Produktet er anmeldt	

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores bedste tekniske viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og gælder kun for den udgave af produktet, som er beskrevet i hvert enkelt datablad.

IMPORTØR

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Gløstrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

PRODUCENT

elmico



Dyrlørdgaard N-2100 Skarpelev Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax: +47 6296 4647