



MICOCRYL TC

PRODUKTBESKRIVELSE: Micocryl TC er en metylmetakrylmonomer (MMA) som hærdes vha. et peroxidpulver, Rescyl H.

ANVENDELSESOMRÅDE: Micocryl TC benyttes som klar eller pigmenteret toplak på acryl belægninger.

EGENSKABER: Micocryl TC er en acryl toplak som er giver belægninger med god slidstyrke og bestandighed.

FORBEHANDLING: Betonoverfladen skal være fri for fedt og andre forureninger. Derefter slibes eller slyngrenses og støvsuges der omhyggelig.

BLANDING: Micocryl P tilsættes ca. 1-2 % Micocryl H. (Temperaturafhængig)
Blandes med elektrisk boremaskine og piskeris
Bland aldrig mere end hvad der forbruges indenfor 15 minutter.

PRIMNING: Arealet som skal belægges skal være primet med Micocryl P, afstrøet med kvartssand.

PÅFØRING: Dekorbelæg: Tilsæt dekorsand eller Micocryl SL fyldstof, udlægges med niveaurage og glittes med stålbørst.

RENGØRING: Thinner eller acetone, hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

MILJØ OG SIKKERHED: Se eget datablad.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget datablad.

TEKNISKE DATA:

Micocryl B	180 Kg	Egenvægt	1,0 Kg/m ³	E-moul	38 N/mm ²	Viscositet : 23°C :	90-140 mPa.s
Micocryl H	10 Kg	Trykstyrke	6,8 N/mm ²	Forbrug	0,2-0,4 Kg/m ²	Holdbarhet:	Min 6 mdr. i uåbnet emballage
		Tørstofindhold	100 %	Pot life+23°C	Ca. 13-19 min.	Produktet er anmeldt.	

Oplysningerne i dette datablad er i base ret på vores værdier og er tårlig og må betragtes som retningsskildende og geistand for udrøring i hvert enkelt tilfælde.

IMPORTØR:

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

PRODUCENT:

elmico



Dybbelrud Gaard N-2 100 Skjerve Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax: +47 6296 4647