DATABLAD	1006 Danmark
DATO	04-12-2009

MICOPOX 300LS

PRODUKTBESKRIVELSE: To komponent lavviskøs, klar epoxy uden opløsningsmidler .

ANVENDELSESOMRÅDE: Benyttes som bindemiddel til dekorbelægninger med kvartssand, stentæppe-belægninger eller som UV resistent toplak til forsegling af dekor / drysbelægninger.

EGENSKABER: Lavviskøs epoxy med meget god UV resistens.
Micopox 300 giver en slidstærk og vedligeholdsvenlig overflade.

FORBEHANDLING: Affedtning / matslibning og omhyggelig støvsugning.
Overfladen skal være ren og tør inden påføring.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - til homogen masse.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malerulle

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se Eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	6 Kg	Egenvægt	1,1 Kg/m^3	Pot life +20^{o}C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	2 : 1
Komponent B	3,6 kg	Tørstofinhold	100 %	Forbrug.	ca. 0,25 kg pr. m^2	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	9,6 kg	Viscositet	400 cP	Laveste hærdetemperatur	+ 5 C^o	Holdbarhed:	Minimum 12 mdr.

Specielle oplysninger: MALKODE: *00-5 (1993)* PRODUKTNR: COMP A: 1567245 PRODUKTNR: COMP B: 1567296

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark
beton-apoteket
Beton-apoteket ApS
Hørskætten 10-12
2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: 3634 1900

Producent:
elmico
Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647