



MICOPOX C

PRODUKTBEKRIVELSE: To komponent pigmenteret epoxy uden opløsningsmidler .

ANVENDELSESOMRÅDE: Toplak til overfladebehandling af beton.
Velegnet til middels og hårdt belastede gulve, i lager, produktion, industri og udstillingslokaler.

EGENSKABER: Giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig overflade. Overfladen kan afstrøes med kvartssand eller egnet andet materiale, hvis der ønskes skridesikring.

FORBEHANDLING: Affedtnig, slibning og omhyggelig støvsugning.
Tidligere behandlede overflader skal matslibes og omhyggeligt støvsuges inden påføring af Micopox C

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - til homogen masse.

PRIMNING: Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. (Se eget datablad for Micopox WP.)
Micopox C skal påføres indenfor 24 timer efter primning.
Dersom overfladen skal udføres med skridesikring skal Micopox P benyttes som primer.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malarulle

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	8 Kg	Egenvægt	1,35 Kg/m ³	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	4 : 1
Komponent B	2 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug.ca.	0,2 - 0,4 kg pr. m ²	Lagring:	Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
Sæt A+B	10 Kg			Laveste hærdetemperatur	10 C°	Holdbarhed:	Minimum 12 mdr.

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: 1567341

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskættø 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf. : 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.:+47 6296 7355 Fax.:+47 6296 7356