



MICOPOX CR

PRODUKTBEKRIVELSE: To komponent kemikalieresistent epoxy uden opløsningsmidler, baseret på en aromatisk Hærder.

ANVENDELSESOMRÅDE: Overfladebeskyttelse af beton på steder med der er udsat for stor kemikaliebelastning.

EGENSKABER: Giver en slidstærk og vedligeholdsvenlig overflade. Overfladen kan afstrøes med kvartssand eller egnet andet materiale, hvis der ønskes skridesikring.

FORBEHANDLING: Affedtnig, slibning og omhyggelig støvsugning.
Tidligere behandlede overflader skal matslibes og omhyggeligt støvsuges inden påføring af Micopox CR

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - til homogen masse.

PRIMNING: Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. (Se eget datablad for Micopox WP.)
Micopox CR skal påføres indenfor 24 timer efter primning.
Dersom overfladen skal udføres med skridesikring skal Micopox P benyttes som primer.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malerulle

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	8 Kg	Egenvægt	1,3 Kg/m ³	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	3,64 : 1
Komponent B	2,2 Kg	Tørstofindhold	100 %	Førbrug.ca.	0,2 - 0,4 kg pr. m ²	Lagring:	Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
Sæt A+B	10,2 Kg	Shore D ca.	80	Laveste påføringstemp.	10 C°	Holdbar-	Minimum 12 mdr.
				Laveste hærdetemperatur	5 C°		

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-6 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tlf. : 3634 1900

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.:+47 6296 7355 Fax.:+47 6296 7356