



MICOPOX L, LR

PRODUKT BESKRIVELSE: To komponent epoxy betonlim uden opløsningsmidler.

ANVENDELSESOMRÅDE: Limning af beton til beton, stål til beton, stål til stål.

EGENSKABER: Giver en monolitisk kraftoverførende limning af ny beton til eksisterende beton.

FORBEHANDLING: Betonoverfladen skal være fri for fedt, beton slam og forureninger, - det optimale er en sandblæst eller fræset / slebet overflade. Det må ikke være frit vand som kan hindre indtrængning af limet i porerne.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - blandes til homogen masse.

FASTHEDSUDVIKLING:	TEMPERATUR	TID	BØYESTREKKFASTHED (DIN 1164)	TRYKFASTHED (DIN 1164)
	5° C	18 timer	28 Mpa	65 MpA
	5° C	26 døgn	40 Mpa	96 Mpa
	20° C	2,5 timer	A18 Mpa	41 Mpa
	20° C	7 døgn	41 Mpa	110 Mpa

PÅFØRING: Påføres med kost / eller malerulle. Påse at ny beton påføres vådt i vådt.
Påfør ikke Micopox L på større flader end det kan udlægges beton indenfor limets "åbne tid".

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget vedligeholdsdatablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	8 Kg	Egenvægt	1,45	Pot life +20°C	15 Min.	Blandingsforhold i vægt.	8:1
Komponent B	1 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug.	ca. 0,5-1,2 kg pr.	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	9 Kg	E-Modul	17000	Åben tid 20 grader L=50 min LR=100			
				Laveste hærdetemperatur	5 C°	Holdbar-	Minimum 12 mdr.

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskættø 10-12
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647