



MICOPOX P

PRODUKTBEKRIVELSE: To komponent lavviskøs klar epoxy uden opløsningsmidler .

ANVENDELSESOMRÅDE: Velegnet til primer, som bindemiddel til kompakt gulv, mørtelbelæg eller som bindemiddel til belægnings med farvet kvartssand.
Kan også benyttes som klar toplak .

EGENSKAPER: Lavviskøs epoxy med god indtrængningsevne i beton.

FORBEHANDLING: Affedtnig / fræsning eller slyngrensning og omhyggelig støvsugning.
Overfladen skal være ren og tør inden påføring.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter.

PRIMNING: Den klargjorte betonoverfladen påføres med Micopox P ved hjælp af kost eller malerulle.
Udlægning af belægning skal udføres indenfor 24 timer.
Forbrug er afhængig af underlag og temperatur.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malerulle, ved eventuelt med tandet spartel

RENGØRING: Værktøj rengøres med Micorens

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	6 Kg	Egenvægt	1,1 Kg/m ³	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	2 : 1
Komponent B	3 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug ca.	0,25 kg pr. m ²	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	9 Kg	Viscositet	400 cP	Laveste hærdetemperatur	+5 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr.	

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: 1608721

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: +45 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 7355 Fax.: +47 6296 7356