



# MICOPOX S

**PRODUKTBEKRIVELSE:** To komponent tixotropisk epoxyspartel uden opløsningsmidler .

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Spartel til udbedring af sår og skader, kan også bruges som lim til indfæstning af fx træ og stål til beton.

**EGENSKABER:** Micopox S hæfter godt til de fleste underlag og er meget nem at arbejde med.

**FORBEHANDLING:** Overfladen skal være tør og ren og fri for olie, fedt og støv.

**BLANDING:** Komponenterne A + B blandes i forholdet 100:15 i vægt

**PÅFØRING:** Påføres med egnet spartel.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med epoxyfortynder.

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

## TEKNISKE DATA:

Komponent A	2 Kg	Egenvægt	1,7 Kg/m <sup>3</sup>	Pot life +20°C	30 Min.	Blandingsforhold i vægt.	100:15
Komponent B	0,3 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug.	ca. 0,2-0,4 kg pr. m <sup>2</sup>	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	2,3 Kg	Trykfasthed	ca 56 MpA	Laveste hærdetemperatur	5 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr.	
		Hæftfasthed	ca 16 MpA				

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR: COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

**beton-apoteket**

Beton-apoteket ApS  
Naverland 2  
DK-2600 Glostrup  
Tlf.: 3634 1900  
www.beton-apoteket.dk

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647