

MICOPOX SL-3

PRODUKTBEKRIVELSE: Tre komponent selvudjævnende pigmenteret epoxy uden opløsningsmidler .

ANVENDELSESOMRÅDE: Belægning på betongulve i næringsmiddelindustri, kemisk industri, produktion, udstillingslokaler, lager eller andre miljøer hvor der er hårde belastninger eller strenge krav til hygiejne.

EGENSKABER: Giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig overflade. Overfladen kan påføres et ekstra lag og afstrøes med kvartssand eller egnet andet materiale, hvis der ønskes skridesikring.

FORBEHANDLING: Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. Tidligere behandlede overflader skal matslibes og omhyggeligt støvsuges inden påføring af Micopox SL-3

BLANDING: Komponenterne A + B + C blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, - til homogen masse.

PRIMNING: Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP. Se eget datablad for Micopox WP. Micopox SL-3 skal påføres indenfor 24 timer efter primning. Dersom overfladen skal udføres med skridesikring skal Micopox 300 benyttes som primer.

PÅFØRING: Påføres med tandet spartel eller niveaurage . Anbefalet belægningstykkelse 1,5 - 1,8 mm. (2,4 - 3 kg/m²)

RENGØRING: Værktøj rengøres med epoxyfortynder.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se Eget datablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	7 Kg	Egenvægt	1,6 Kg/m ³	Pot life +20°C	25 Min.	Blandingsforhold i vægt.	7:3:12
Komponent B	3 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug.	ca. 1,6 kg pr.mm / m ²	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Komponent C	12 Kg			Laveste hærdetemperatur	+10 C°	Holdbarhed:	Minimum 12 mdr.
Sæt A+B+C	22 Kg						

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PROD.NR: COMP A: 1567413 PROD.NR: COMP B: 1567421 PROD.NR: COMP C: 1567472

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647