

# MICOPOX SL-3 ESD

- PRODUKTBEKRIVELSE:** Micopox SL-3 ESD er et tre komponent selvudjævnende pigmentert epoxybelægning med elektrisk afledende egenskaber. Produktet indeholder ikke opløsningsmidler. Micopox SL-3 ESD anvendes altid i systemopbygning med Micopox Grafitt og påføres som en belægning med totalt 2 millimeters tykkelse, nøjagtig efter arbejdsbeskrivelsen udarbejdet af Elmico.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micopox SL-3 ESD er beregnet til gulvbelægning hvor elektrisk afledende, dissipative, egenskaber er ønsket. Belægningen er egnet til betongulv i næringsmiddelsindustri, kemiskteknisk industri, produktion, lagerhaller og elektronisk industri der statisk elektricitet kan medføre store problemer og hvor det samtidig stilles strenge krav til hygiejne og slidstyrke.
- EGENSKABER:** Micopox SL-3 ESD giver en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig overflade. Belægningsopbygningen er godkendt i henhold til EN 61340 (EN 100 015-1) som dissipativt gulvbelægning. Belægningens elektriske ledeegenskaber kan tilpasses.
- FORBEHANDLING:** Slibning, slyngrensning, fræsning og omhyggelig støvsugning. Tidligere behandlede overflader skal matslibes og støvsuges omhyggelig før påføring af Micopox Grafitt.
- BLANDING:** Komponenterne A + B + C blandes med elektrisk boremaskine med piskeris og blandes i minimum 3 minutter, til en homogen masse. Materialerne bør have en temperatur på +15- + 20°C.
- PRIMNING:** Den klargjorte betonoverflade primes med Micopox WP, alt. Micopox P (Se eget datablad). Micopox Grafitt skal påføres inden 24 timer efter priming.
- PÅFØRING:** Belægningsopbygningen skal udføres efter arbejdsbeskrivelsen hvor priming, afledning til jord ved hjælp af kobberbånd, påføring af Micopox Grafitt og til slut Micopox SL-3 ESD er beskrevet. Anbefalet belægningstykkelse: ca 2 mm.
- RENGØRING:** Værktøjet rengøres med Micorens
- MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning
- DRIFT OG VEDLIKEHOLD:** Se eget datablad

## TEKNISKE DATA:

A komponent	8 Kg	Egenvægt	1,6 Kg/m <sup>3</sup>	Pot life+20°C ca.	25 Min.	Lagring:	: Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.
B komponent	3 Kg			Forbrug ca.	3,6 Kg/m <sup>2</sup>		
C komponent	12 Kg			Laveste herdetemperatur	10 °C		
<b>Sæt A+B+C</b>	<b>23 Kg</b>	Tørstofindhold	100 %	Blandingsforhold i vægt.	8:3:12	Holdbarhet:	Minimum 12 mdr.

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PROD.NR: COMP A: 1645848 PROD.NR: COMP B: 1645784 PROD.NR: COMP C: 1567472

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

**beton-apoteket**

Beton-apoteket ApS  
 Naverland 2  
 DK-2600 Glostrup  
 Tlf.: 3634 1900  
 www.beton-apoteket.dk

Producent:



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
 Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647