



MICOPOX W

PRODUKTBESKRIVELSE: To komponent opløsningsmiddelfri vandemulgerbar pigmenteret epoxy.

ANVENDELSESOMRÅDE: Maling med meget god slidstyrke til overfladebehandling af beton. Velegnet til arealer i lager, vådrum og let industri .

EGENSKABER: Meget god indtrængningsevne og hæfteegenskaber til beton.

FORBEHANDLING: Affedtning og slibning , samt omhyggelig støvsugning.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter, .

PRIMNING: Micopox W kan påføres direkte på beton. Første lag tilsat 10 % vand i blandingen.

PÅFØRING: Påføres med kost eller malerulle af god kvalitet, sørg for god udluftning (ikke træk) Typisk ad 2 gange. Overmalningsinterval max. 24 timer

RENGØRING: Værktøj rengøres med vand, eventuelt tilsat sæbe.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget vedligeholdsdatablad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	5 Kg	Egenvægt	1,25 Kg/m ³	Pot life +20°C	45 Min.	Blandingsforhold i vægt.	1:1
Komponent B	5 Kg	Tørstofindhold ca.	60 %	Forbrug 2 lag	ca. 0,4 kg pr. m ²	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	10 Kg			Laveste hærdetemperatur	5 C°	Holdbarhed: Minimum 12 mdr. i uåbnet emballage	

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: 1608684 PRODUKTNR: COMP B: 1610960

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket :

Beton-apoteket ApS
Hørskættø 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 3634 1900

Producent:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647