



# MICOPRO CL W

**PRODUKTBEKRIVELSE:** Micopro CL W er en enkomponent alkyltrialkoxysilan emulsion løst i vand.

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Micopro CL W egner sig til hydrofobering af mineralske bygningsmaterialer med høj porøsitet, f.eks. teglsten, beton, mure, puds, tagsten.

**EGENSKABER:** Micopro CL W er åben for vanddamp og giver en vandafvisende transparent overflade med god indtrængningsevne i mineralske overflader. Beskytter mikrorevner op til 0,3 millimeter og reducerer vandabsorptionen.

Micopro CL W reagerer med den mineralske overflade i porestrukturen og kapillærporerne og reagerer til en usynlig, vandafvisende overfladeprodukt.

Dersom tidligere behandling af overfladen er ukendt, anbefales at en test udføres.

## PÅFØRING

Overfladen må være tør og ren for at sikre god indtrængning. Undvig påføring ved kraftig vind eller regn. På grund af det høje vandindhold, er Micopro CL W ømfintlig for frost og må påføres ved temperatur over 0 °C.

Micopro CL W bør stryges på vådt i vådt til mætningspunkt. 2 til 3 lag giver bedst effekt. På vertikale overflader bør imprægneringen løbe nedover overfladen. Påføringsmetoden kan udføres med sprøjte eller med kost. Kosten bør foretrækkes dersom der er risiko for spild på vinduer og glas. Ikke porøse underlag skal ikke behandles, da en klæbrig film kan dannes. Glatte overflader må tildækkes ved påføring.

Hvis der opstår spild, må væsken fjernes med opløsningsmidler før filmen er hærdet. Planter bør også tildækkes under udførelsen.

Den vandafvisende effekt kan optræde efter nogle minutter, hvis temperaturen er høj og luftfugtigheden lav, ellers kan det tage op til flere døgn.

På grund af dette må imprægneringen foregå i sektioner fortløbende og uden stop for at undgå overlappning. Et område som allerede er vandafvisende suger ikke mere til sig og overskudsvæske kan føre til skjolder på overfladen.

Hvis der ønskes yderligere imprægnering af en vandafvisende overflade, kan Micopro CL 100 anvendes.

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med vand, eventuelt tilsat sæbe.

## TEKNISKE DATA:

Forpakning	5 og 15 Kg	Ph	6-8	Laveste påføringstemperatur	+1 C°	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys Holdbarhed: Minimum 6mdr.
Specifik vægt	1,0	Silanindhold	40%	Forbrug.	ca. 0,4 kg pr. m <sup>2</sup>	
Viskositet	ca 15 mPas					

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-3 (1993)

Produktet er anmeldt

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS  
Naverland 2  
DK-2600 Glostrup  
www.beton-apoteket.dk  
Tlf.: +45 3634 1900

Producent:

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647