



MICOPUR G

PRODUKTBEKRIVELSE: Tokomponent polyuretan system, indeholder ikke opløsningsmidler.

ANVENDELSESOMRÅDE: Velegnet som fleksibel membran eller som gulvbelægning i hårdt belastede miljøer som fx. P-hus, lager og produktionslokaler.
Kan også benyttes på stål.

EGENSKABER: Flexibelt system med revneoverbyggende egenskaber. Meget slidstærkt og giver en god gangkomfort når det benyttes som gulvbelægning. Lyse farver gulner i UV lys og bør påføres en toplak som fx. MICOPOX CW hvor der er krav til farvestabilitet.
Kan også udføres som skridsikker belægning.

FORBEHANDLING: Affedtning og slibning / fræsning eller slyngrensning, samt omhyggelig støvsugning.
Stål sandblæses til SA 2½ og MICOPUR G påføres direkte på den sandblæste overflade.

BLANDING: Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter - blandes til homogen masse.

PRIMNING: Betonoverflader påføres MICOPOX WP (ca. 0,2 kg pr.m²).
MICOPUR G påføres derefter indenfor 24 timer.

PÅFØRING: Kost, malarulle eller tandet spartel. Kan udlægges i tykkelser fra 0,5 til 5 mm.
Vær opmærksom på at fleksibiliteten aftager ved indblanding eller overdosering med tilslagmateriale.

RENGØRING: Værktøj rengøres med acetone eller epoxyfortynder.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

DRIFT OG VEDLIGEHOLD: Se eget vedligeholdelsesblad

TEKNISKE DATA:

Komponent A	5,5 Kg	Egenvægt	1,2 Kg/m³	Pot life+20 C°	40 Min	Blandingsforhold i vægt.	3:1 (B:A)
Komponent B	16,5 Kg	Shore D ca.	60	Overmalningsinterval +20C°	12-48 t	Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod direkte sollys	
Sæt A+B	22,0 Kg	Tørstofindhold	100 %	Laveste hærdetemperatur	+5 C°	Holdbarhed: Min. 12 mdr.	
		Klæbefri efter ca. 5 timer		Gennemhærdet efter 7 døgn			

Specielle oplysninger: MALKODE: 00-3 (1993) PRODUKTNR COMP A: *Produktet er anmeldt* PRODUKTNR COMP B: *Produktet er anmeldt*

Oplysningerne i dette datablad er baseret på våre nuværende kundskaber og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

Producent:

Beton - Apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk