



# MICOPUR LS

**PRODUKTBESKRIVELSE:** Opløsningsmiddelfri fleksibelt UV stabil tokomponent polyuretansystem til gulvbelægning.

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Gulvbelægning i miljøer med hård belastning; velegnet til produktions og lagerlokaler, P-Hus, balkoner og terrasser, kan også benyttes på stål.

**EGENSKABER:** Flexibel, UV bestandig med revneoverbyggende egenskaber. Giver en meget gangvenlig og slidestærk belægning.

**FORBEHANDLING:** Affedtning / fræsning eller slyngrensning og omhyggelig støvsugning. Overfladen skal være ren og tør inden påføring.

**BLANDING:** Komponent. A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i minimum 3 minutter.

**PRIMNING:** Micopox WP benyttes som primer. Kan påføres direkte på stål som er sandblæst til SA 2,5

**PÅFØRING:** MICOPUR LS påføres med kost rulle eller tandet spartel. Kan udlægges fra 0,5 til 5 mm tykkelse. Vær opmærksom på at fleksibiliteten aftager med brug af sand som tilslag.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres med acetone eller Micorens .

**MILJØ OG SIKKERHED:** Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

**VEDLIKEHOLD:** Se eget vedligeholdsdatablad

## TEKNISKE DATA:

A komponent	5 Kg	Egenvægt	1,2 gr/cm <sup>3</sup>	Strækfasthed	6 MpA	Laveste hærde temperatur	+5 °C
B komponent	14 Kg	Shore D	47	Klæbefri efter ca.	5 timer	Gennemhærde efter	7 Døgn
Bl.forhold B : A	100:34	Brudforlængelse ca.	40 %	Pot life +20° C ca.	40 Min.	Lagring: Tørt og frosfrit, beskyttet mod direkte sollys	
Sæt	19 Kg	Tørstofindhold	100 %	Forbrug.	Ca.2 kg pr.mm/m <sup>2</sup>	Holdbarhed: 12 måneder	

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

### IMPORTØR:

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS  
Naverland 2, DK-2600 Glostrup  
Tlf.: 3634 1900  
www.beton-apoteket.dk

### PRODUCENT

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge  
Tlf.:+47 6296 3385 Fax.:+47 6296 4647