



MICOPUR M

PRODUKTBESKRIVELSE: Opløsningsmiddelfrit enkomponent elastisk polyuretansystem.

ANVENDELSESOMRÅDE: Micopur M er velegnet som elastisk vandtæt membran til tage - under fliser i fx baderum etc. Kan også benyttes på stål.

EGENSKABER: Micopur M er et elastisk system med revneoverbyggende egenskaber.

FORBEHANDLING: Affedtning / slibning eller slyngrensning og omhyggelig støvsugning. Stål sandblæses til SA 2,5 og Micopur M påføres direkte på stålet.

PRIMNING: Betonoverfladen påføres **MICOPOX WP** (ca. 0,2 kg pr.m²) Micopur M påføres derefter inden 24 timer.

PÅFØRING: Micopur M påføres med kost eller malerulle. Der anbefales minimum to lag a 0,5 mm. Micopur M må ikke sandafstrøes.

RENGØRING: Værktøj rengøres med acetone eller Micorens.

MILJØ OG SIKKERHED: Se Arbejdshygienisk Brugsanvisning

TEKNISKE DATA:

Vandabsorbopsion * 1,47 %	Egenvægt 1,3 gr/cm ³	Tørretid Ca. 12 timer	Lagring: Tørt og frostfrit.
Vanddamps-permeabilitet ** 26.6 gr/m ² døgn	Elasticitet *** 395 %	Sættørrelse 5 og 25 kg	Laveste hærdetemperatur +5 C ^o
Strækfasthed *** 5,1 MPa	Shore D Ca. 40	Overmalningsinterval 12 -48 timer	Holdbarhed minimum: 6 måneder
	Tørstofindhold **** 94 %	MAL kode 00-3	

* BS EN ISO 62, ** 25 C/75% RH, BS 3177, *** BS 2782 del 3 Metode 326 E, **** 20 C^o 50 % RH

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

IMPORTØR:

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

PRODUCENT:

elmico



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647