



MICOPUR W TOP

- PRODUKTBEKRIVELSE:** Micopur W Top er en tokomponent vandbaseret acrylat-polyuretan dispersion. Produktet leveres som klar mat og pigmenteret mat.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micopur W Top er en meget slidstærk lak som kan bruges som støvbinder på fx beton og flydemørtel eller som toplak på eksisterende epoxy eller polyuretan-belægninger.
- EGENSKABER:** Micopur W Top er slidstærk og har meget gode hæfteegenskaber til de fleste underlag og giver en rengøringsvenlig overflade. Den "væder" ikke beton som fx epoxy og kan med fordel benyttes der man ønsker at beholde overfladens oprindelige udseende. Micopur W Top er meget UV bestandig.
- FORBEHANDLING:** Affedtning og slibning, samt omhyggelig støvsugning.
- BLANDING:** Komponenterne A + B blandes med elektrisk boremaskine og piskeris i min.3 min. indtil massen er homogen. Der kan tilættes 10-20 % vand og derefter omhyggelig blanding
- PÅFØRING:** Brug pensel, lak / skumgummirulle eller lakspreder. Påføres med < 0,1 kg/m² på eksisterende belægninger og fra 0,1 – 0,2 kg/ m² på beton afhængig af overfladens sugeevne.
- RENGØRING:** Værktøj rengøres umiddelbart i vand.
- MILJØ OG SIKKERHED:** Produktet er vurderet ikke mærkepligtig.
- DRIFT OG VEDLIGEHOLD:** Se eget datablad

TEKNISKE DATA:

Micopur W Top KLAR		Micopur W Top FARVET			
A komponent	9,1 Kg	A komponent	9,15 Kg	Tørstofindhold	45 %
B komponent	0,9 Kg	B komponent	0,85 Kg	Slitagemodstand 40 mg	ASTM D 4060
Sæt A+B	10,0 Kg	Sæt A+B	10,0 Kg	Pot life +20°C	7 Timer
Specifik vægt	1,05 Kg	Specifik vægt	1 Kg	Laveste hærdetemperatur	+5 °C
				Klæbefri efter 1 time , gangbar efter 3 timer	
				Lagring: Tørt og frostfrit	
				Holdbarhed: min 12 mdr. i lukket originalemballage	

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

IMPORTØR

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: +45 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

PRODUCENT:

elmico

Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647