

MICOREA S1 / S2

- PRODUKTBEKRIVELSE:** Micorea er et tokomponent polyuretan system for spray applikationer med to komponent specialsprøjte. Produktet kan leveres i fem varianter; S1- S5. Micorea sprayes på overfladen og hærdes i løbet af få sekunder.
- ANVENDELSESOMRÅDE:** Micorea er velegnet som højelastisk membran under støbeasfalt, fliser eller som overfladebehandling i hårdt belastede miljøer som P-hus, lager og produktions lokaler. Micorea kan også benyttes på stål.
- EGENSKABER:** Micorea er et elastisk system med revneoverbyggende egenskaber. De forskellige varianterne S1 – S5 er forskellige mht. elasticitet og andre tekniske egenskaber.
- FORBEHANDLING:** Affedning og slibning/fræsning eller slyngrensning, samt omhyggelig støvsugning. Stål skal sandblæses til SA 2 ½.
- BLANDING:** Komponenterne A + B blandes i pistolmundstykket.
- PRIMNING:** Betonoverflader påføres Micopox WP (ca. 0,2 kg/m²) Derefter påføres Micorea inden 24 timer.
- PÅFØRING:** Påføres med egnet sprøjteudstyr i ønsket tykkelse, af specialentreprenør. For vandtætning anbefales en tykkelse på min. 2 mm.
- RENGØRING:** Værktøj rengøres med acetone eller Micorens.
- MILJØ OG SIKKERHED:** Se eget datablad.
- DRIFT OG VEDLIKEHOLD:** Se eget datablad.

TEKNISKE DATA:

		MICOREA S 1	MICOREA S 2		
A komponent	200 Kg	Strækfasthet 22 MPa	Strækfasthet 20 MPa	Lagring:	Tørt og frostfrit, beskyttet mod direkte sollys
B komponent	200 Kg	Brudforlængelse 490 %	Brudforlængelse 180 %	Holdbarhet:	Minimum 12 mdr.
Blandingsforhold	1:1	Rivefasthet 72 N/mm	Rivefasthet 100 N/mm		
Tørstofindhold	100 %	Shore A 93	Shore A 97		
		Shore D 45	Shore D 60		
		Slitagestyrke 540 mg	Slitagestyrke 250 mg		
		Gel tid 3 sek.	Gel tid 10 sek.		
		Klæbefri efter 7 sek.	Klæbefri efter 18 sek.		

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Importør i Danmark

beton-apoteket

Beton-apoteket ApS
Hørskæften 10-12
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 3634 1900
www.beton-apoteket.dk

Producent:



Dysterud Gaard N-2100 Skarnes Norge
Tlf.: +47 6296 3385 Fax.: +47 6296 4647