



SEMTOPP

CEMENTBASERET TO -
KOMPONENT SPARTELMASSE
FOR INDEN- OG UDENDØRS
BRUG

Produktbeskrivelse

HEY'DI SEMTOPP er en cementbaseret, fiberarmeret, delvis selvudjævnende spartelmasse i pulverform for inden og udendørs brug. HEY'DI SEMTOPP giver en slidstærk overflade som kan forblive ubehandlet eller overmales med egnet betonmaling fx. Micopox W.

Anvendelse

HEY'DI SEMTOPP benyttes på underlag af beton og puds, og som slidlag over Hey'di Semtett - cementbaseret elastisk membran, f.eks. garagegulv, balkoner, terrasser m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellem +10° og +20°C. Laveste temperatur er +5 °C, dette gælder også for underlaget.

Forarbejde Underlag

Fladen skal være fast og fri for løse partikler, støv, fedt m.m. cementslam på overfladen skal fjernes, enten ved slibning eller syrevask.

Sugende underlag som beton og puds primes med Hey'di KZ mørteletsætning i forholdet 1 del Hey'di KZ til 2 - 3 deler vand.

Normalt udføres primning dagen i forvejen. Når det primes samme dag som afretning finder sted, er det vigtigt at påse at primeren har trukket ned i underlaget før HEY'DI SEMTOPP lægges ud. Ujævne underlag bør først grovafrettes.

Forbrug Hey'di KZ: 1 kilo dækker 8 - 12 m² (fortyndet).

Underlag med ridsdannelse og mindre sprækker skal forbehandles med Hey'di Semtett elastisk membran. Større sprækker og sår skal udbedres, f.eks. med Micopox IP og Hey'di Express spartelmasse.

Blanding

HEY'DI SEMTOPP leveres som to komponenter, 3 kilo væske og 15 kilo pulver. Hæld SEMTOPP væsken i et blandekar og tilsæt SEMTOPP-pulveret under omrøring. Små mængder kan røres ud for hånd, til større mængder skal der benyttes boremaskine med piskeris eller universalmikser. Blandingsforholdet efter vægt er 1 kilo væske til 5 kilo pulver. Blandingen kan justeres med noget vand, indtil 3% af totalvolumen, dersom man ønsker en mere flydende masse.

Blandingstid 2 - 4 minutter til klumpfri, letflydende masse. Brugstid udblændet masse er ca. 30 minutter.

Udlægning

Hæld direkte fra blandekaret, og fordel massen med bred tandspartel eller niveaurage . Bedste slutresultat opnås ved at arbejde kontinuerlig til hele overfladen er belagt. HEY'DI SEMTOPP bør lægges ud i tykkelse på ca. 5 mm, max. tykkelse ca. 10 mm. For at opnå et pænt og jævnt resultat skal overfladen pigrulles umiddelbart efter udlægning. Bevægelsesfuger i beton skal videreføres igennem slidelaget.

Undgå at lægge ud HEY'DI SEMTOPP på varmt underlag i stærkt solskin.

Værktøj rengøres med vand.

Tørretid (ved 18°C) Overdækning

Beskyt udlagt masse mod nedbør i min. et døgn efter udlægning. Ved indendørs brug undgå gennemtræk ved at døre og vinduer holdes lukkede. Varmekabler skal være slæft fra der skal ikke tilføres ekstra varme og der skal ikke eftervandes.

HEY'DI SEMTOPP skal ikke belastes det første døgn, efter to døgn kan gulvet tages i normal brug.

Forbrug

Et 18 kg sæt HEY'DI SEMTOPP dækker 2 - 3 m².

Lagring

Lagres tørt i indtil 2 år.

Pakning

18 kilo spand.

Leveres også hver for sig:

25 kilo sæk Semtopp pulver

5 kilo kande Semtopp væske.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket

HØRSKÆTTEN 10-12
DK-2630 TAASTRUP
DANMARK
TELEFON (+45) 36 34 19 00
TELEFAX (+45) 36 34 19 02
www.beton-apoteket.dk